

Lombardo

SCHEDA TECNICA "PIOPPO/RESINOSO"

I dati tecnici sopra indicati si intendono come valori medi di produzione. Sono possibili eventuali scostamenti per motivi tecnico-produttivi. Pertanto i suddetti dati tecnici sono puramente indicativi, non costringono alcun vincolo per il produttore e sono privi di valore legale.

Caratteristiche	Metodo di prova	Norme di riferimento	Spessori mm	Requisito
Costituzione del Pannello				100% legno naturale
Tolleranza sulla massa volumica media nel pannello	EN 323	+/- 10% (kg/m ³)	>8 ↔ 13	700 kg/m ³
			>13 ↔ 20	650 kg/m ³
			>20 ↔ 25	600 kg/m ³
			>25 ↔ 32	600 kg/m ³
			>32 ↔ 40	550 kg/m ³
			>40 ↔ 58	500 kg/m ³
Tolleranza spessore	EN 324-1	EN 312		+/- 0,3 mm
Tolleranza lunghezza e larghezza	EN 324-1	EN 312		+/- 5 mm
Tolleranza sulla rettilineità dei bordi	EN 324-1	EN 312		1,5 mm per m
Tolleranza sull'ortogonalità	EN 324-2	EN 312		2 mm per m
Umidita'	EN 322	EN 312		da 5% a 13%
Contenuto Formaldeide	EN 120	EN 312		E1
Coesione interna	EN 319	EN 312	>8 ↔ 13	0,40 N/mm ²
			>13 ↔ 20	0,35 N/mm ²
			>20 ↔ 25	0,30 N/mm ²
			>25 ↔ 32	0,25 N/mm ²
			>32 ↔ 40	0,20 N/mm ²
			>40 ↔ 58	0,20 N/mm ²
Resistenza a flessione	EN 310	EN 312	>8 ↔ 13	13 N/mm ²
			>13 ↔ 20	13 N/mm ²
			>20 ↔ 25	11,5 N/mm ²
			>25 ↔ 32	10 N/mm ²
			>32 ↔ 40	8,5 N/mm ²
			>40 ↔ 58	7 N/mm ²
Modulo di elasticità a flessione	EN 310	EN 312	>8 ↔ 13	1800 N/mm ²
			>13 ↔ 20	1600 N/mm ²
			>20 ↔ 25	1500 N/mm ²
			>25 ↔ 32	1350 N/mm ²
			>32 ↔ 40	1200 N/mm ²
			>40 ↔ 58	1050 N/mm ²
Resistenza al distacco degli strati esterni	EN 311	EN 312	8 ↔ 58	0,8 N/mm ²

↔
>32 ↔ 58 ≤ 9%

Lombardo

MISURE “PIOPPO/RESINOSO”

spessori	8	10	12	14	15	16	18	19	20	22	25	28	30	32	35	38	40	44	50	58
4220x1860	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■		■	■	■
4220x1870															■		■			
4220x2070	■	■	■	■			■		■	■	■		■							
3760x1860	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■		■							
3760x2070	■	■	■	■	■	■	■	■	■		■		■							
2800x2070																				
misure																				

Vi preghiamo di contattarci per verificare la disponibilità di misure e spessori.

E' inoltre possibile realizzare misure e/o spessori diversi da quelli indicati, compatibilmente con la programmazione di produzione e per un quantitativo minimo di 100 mc.